


Conjunto tubo ZMU DN350 a 1000 com boca UNIVERSAL STANDARD + Cordão de soldadura Ve



DN	Lu (m)	Classe	e (mm)	e1 (mm)	ØDE (mm)	ØDI (mm)	P (mm)	ØB (mm)	Posição do cordão c	Peso (kg/m)	Referência
350	5,97	C40	7,7	5	378	380,9	184	473	115	95,30	208001
400	5,97	C40	8,1	5	429	431,9	176	520	113	111,60	209812
500	5,97	C40	9,3	5	532	535	200	635	125	155,80	185608
600	5,97	C40	10,9	5	635	638,2	209	750	135	208,10	185590
700	6,90	C30	10,8	5	738	741,7	250	855	158	249,30	DFB70G70
800	6,90	C30	11,7	5	842	845,8	261	980	150	304,80	DFB80G70
900	6,90	C30	12,6	5	945	948,9	280	1087	155	369,10	DFB90G70
1000	6,90	C30	13,5	5	1048	1052	279,5	1191	165	426,10	DFC10G70

Legenda:

- DN: diâmetro nominal
- Lu: comprimento útil, em m
- Classe: classe de pressão de acordo com as normas EN 545 e ISO 2531
- e: espessura nominal de acordo com a norma ISO 2531, em mm
- e1: espessura externa do revestimento ZMU, em mm (argamassa de cimento com fibras acrílicas e resina) de acordo com a norma EN15542
- ØDE: diâmetro exterior do fuste de acordo com as normas EN 545 e ISO 2531, em mm
- ØDI: diâmetro interior da entrada do embocamento, em mm
- P: profundidade do embocamento, em mm
- ØB: diâmetro da campânula, em mm
- c: posição do Cordão de soldadura em relação á ponta lisa do tubo, em mm
- Peso: peso métrico por metro (incluindo revestimento em cimento e embocamento), determinado com a espessura nominal, em kg/m
- Referência: referência comercial Saint-Gobain PAM


Área de utilização:

- Para redes de abastecimento de água potável

Principais características:

- Junta em elastómero alimentar EPDM (ACS, KTW, WRAS,...)
- Revestimento exterior: uma camada de liga de zinco-alumínio 85/15, enriquecida com cobre, com uma densidade superficial mínima de 400 g/m², aplicada por pulverização de metal líquido sobre a superfície do ferro, utilizando uma pistola de pulverização de arco elétrico, a partir de fio de liga ZnAl (Cu) + uma camada protetora de Aquacoat (semipermeável), um acrílico azul à base de água com espessura média de 80 microns aplicado com uma pistola de pulverização + argamassa de cimento ZMU com aditivo polimérico e reforçada com fibras de PE .
- Revestimento interno: argamassa de cimento de alto forno resistente a sulfatos .
- Os tubos ZMU estão em conformidade com a norma EN 545
- Revestimento ZMU em conformidade com a norma EN 15542

Tipo de solos:



O revestimento ZMU pode entrar em contacto com quase todos os tipos de solo. Considere a seguinte matriz com base na resistividade dos solos. Em caso de dúvida, entre em contacto connosco.

Tipo de água:


Os tubos de ferro fundido dúctil com revestimento interno de argamassa de cimento de alto forno resistente ao sulfato (SRC) são adequados para transportar todos os tipos de água, em conformidade com a Diretiva UE 2020/2184.

No caso de outros tipos de água, consulte as informações abaixo para verificar a compatibilidade com a argamassa de cimento.


Parâmetro	Valor mínimo	Valor máximo			
	pH	CO2 agressivo	Sulfato	Magnésio	Amônio
Unidade	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Valor	5,5	15	3000	500	30

Outros revestimentos de Cimento também disponíveis mediante pedido.

Produtos associados



Anel travamento para Junta UNI Ve DN80-1800



Junta Standard Junta para Tubos e acessórios DN60-2000



Pasta lubrificante - Gamas NATURAL, INTEGRAL e PLUVIAL